



Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88 Сайт: st-stroiy.ru

E-mail: info@st-stroiy.ru, sts-vo@mail.ru

Технические характеристики геомембраны Logicroof V-RP

Наименование характеристики	Показатель
Тип полимера	ПВХ
Армирование	полиэстр
Толщина, мм	1,2-2,0
Условная прочность на разрыв, МПа	18,4
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	134
Водопоглощение по массе, %	0,1
Гибкость на бруске 5 мм, °С	- 40
Сопротивление статическому продавливанию, 250 Нх24 ч	выдерживает испытание на водонепроницаемость
Группа горючести	Г1

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте info.@st-stroiy.ru, либо в разделе сайта [Заказ](#).